



BONA CARL'S 90

Sposób użycia

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia, która ma być polakierowana musi być dobrze wyszlifowana, sucha, wolna od pyłu po szlifowaniu, oleju, wosku i innych zanieczyszczeń. Do ostatniego szlifowania należy użyć materiału ścierny o granulacji 120 lub drobniejszy, siatkę ścierną lub System Bona Scrad. Najlepsze rezultaty uzyskuje się używając maszyny szlifująco – polerującej Bona Buffer.

Nakładanie

Aplikacja **musi** być przeprowadzona przy pomocy twardego, gumowego aplikatora, odpornego na działanie rozpuszczalników, najlepiej z uniwersalnym złączem (przegubem).

Olej należy nakładać równomiernie i cienko. Poczekać około 20 minut, ale nie dopuścić do jego wyschnięcia. Powtarzać ten proces do momentu, aż powierzchnia będzie nasycona, tzn. do chwili, gdy drewno nie będzie już dalej wchłaniało oleju. Ilość niezbędnych aplikacji zależy od gatunku drewna, ale zwykle wystarczy nałożyć olej 2 - 3 razy.

Okolo 20 minut po ostatniej aplikacji podłoga powinna być wypolerowana w różnych kierunkach przy pomocy polerki (150 obrotów/minutę) i brązowego padu. Bezpośrednio po polerowaniu każdy pozostały nadmiar należy usunąć przy pomocy bawełnianej szmatki umieszczonej pod padem.

Najlepsze rezultaty uzyskuje się pozostawiając podłogę do wyschnięcia na całą noc, ale ostatecznie może ona być wypolerowana po 6 godzinach. W tym czasie powinno się unikać korzystania z podłogi. Najpierw wypolerować podłogę przy pomocy polerki (300 obrotów/minutę) i czerwonym padem. Następnie wypolerować podłogę suchą bawełnianą szmatką. Jeśli powierzchnia jest niejednorodna, należy dodać niewielką ilość oleju na szmatkę, umieścić ją pod maszyną i wypolerować podłogę. Po godzinie wypolerować po raz drugi.

Aby olej mógł się utwardzić, należy pozostawić podłogę do wyschnięcia na 24 godziny i w tym czasie nie należy podłogi użytkować.

Codzienne czyszczenie podłogi przeprowadzać przy użyciu miotły lub odkurzacza. W razie konieczności zmyć wilgotnym mopem przy użyciu Bona Carl's Cleaner zmieszanego w wodę. Uwaga: Czyszczenia podłogi dokonywać zawsze metodami suchymi, jeśli tylko to możliwe.

Podłoga powinna być regularnie pielęgnowana przy użyciu Bona Carl's 25.

UWAGA: Carl's 90 zawiera szybkooschnące oleje. Istnieje ryzyko samozapłonu. Zużyte szmatki i inne zabrudzone produktem materiały, powinny być umieszczone w naczyniu z wodą lub zamkniętych metalowych pojemnikach.